

Evaluation of the Effect of Mordant Types and Dyeing Methods on the Color Properties of Viscose Lykra Fabric Dyed with Hibiscus Sabdariffa Calyces

Meghdad Kamali Moghaddam¹, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh^{2*}, and Majid Tehrani³

1. Faculty of Engineering, University of Bonab, P.O. Box 5551395133, Bonab, Iran

2. Faculty of Environmental Science, Urmia University of Technology, P.O. Box 5756151818, Urmia, Iran

3. Department of Art, Shahrekord University, P.O. Box 5681188617, Shahrekord, Iran

Received: 25 March 2022, Accepted: 4 July 2022

Abstract

In this study, the dyeing with Hibiscus sabdariffa extract in the presence of metal mordants was studied. In order to evaluate the effect of the dyeing method on the color parameters of the samples, three pre-mordanting, simultaneous and after-mordanting methods were used using iron sulfate, copper sulfate, aluminum potassium sulfate, zinc chloride and citric acid as mordant materials in dyeing. Evaluation of color strength and color parameters of the samples was performed using a reflective spectrophotometer and wash and light fastness were done based on standards. The results show that the fabric was dyed with natural dye of H. Sabdariffa without the presence of mordant are not suitable for the textile industry in terms of color strength and color fastness. Mordanting with different metal mordants and using different dyeing methods can increase the color strength and wash and light fastness and cause excellent wash fastness (grade 5) and very good light fastness (grade 5 to 6). A comparison of dyed samples shows that the change of mordant type in the simultaneous dyeing method has a greater effect on the color properties of the samples than pre- and post-mordanting methods.

Keywords: viscose-lykra fabric, natural colorant, hibiscus sabdariffa, metal mordants, color properties

(*) To whom correspondence should be addressed.

E-mail: f.shahmoradi@uut.ac.ir

ارزیابی اثر نوع دندانان و روش رنگرزی بر خواص رنگی پارچه ویسکوز لاکرای رنگ‌شده با کاسبرگ چای ترش

مقداد کمالی مقدم^۱، فاطمه شاه‌مرادی قهه^{۲*}، مجید طهرانی^۳

۱- بناب، دانشگاه بناب، دانشکده فنی و مهندسی، صندوق پستی ۵۵۵۱۳۹۵۱۳۳

۲- ارومیه، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشکده محیط زیست، صندوق پستی ۵۵۶۱۵۱۸۱۸

۳- شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده هنر، صندوق پستی ۵۶۸۱۱۸۸۶۱۷

دریافت: ۱۴۰۱/۱/۵، پذیرش: ۱۴۰۱/۴/۱۳

چکیده

در این مطالعه، رنگ‌پذیری پارچه ویسکوز لاکرای با عصاره ماده رنگینه چای ترش با وجود دندان‌های فلزی مطالعه شده است. به‌منظور ارزیابی اثر روش رنگرزی بر پارامترهای رنگی نمونه، سه روش پیش‌دندان‌دارکردن، هم‌زمان و پس‌دندان‌دارکردن با استفاده از دندان‌های آهن سولفات، سولفات مس، آلومینیم پتاسیم سولفات، روی کلرید و سیتریک اسید بررسی شدند. ارزیابی قدرت رنگ و پارامترهای رنگی نمونه‌ها با استفاده از دستگاه طیف‌نورسنج بازتابی و ثبات رنگ در برابر شست‌وشو و نور مطابق با روش‌های استاندارد انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، پارچه ویسکوز لاکرای رنگ‌شده با ماده رنگینه طبیعی چای ترش بدون وجود دندانان از نظر قدرت رنگی و ثبات رنگ، مناسب صنعت نساجی نیست. دندان‌دارکردن با دندان‌های فلزی مختلف و استفاده از روش‌های رنگرزی متفاوت می‌تواند قدرت رنگی و ثبات رنگ در برابر شست‌وشو و نور را تا حد زیادی افزایش دهد. همچنین، ثبات رنگ عالی در برابر شست‌وشو (درجه ۵) و ثبات رنگ بسیار خوب (درجه ۵ تا ۶) در برابر نور ایجاد کند. مقایسه نمونه‌های رنگ‌شده نشان می‌دهد، تغییر نوع دندانان در روش رنگرزی هم‌زمان اثر بیشتری بر خواص رنگی نمونه‌ها در مقایسه با روش‌های رنگرزی پیش‌دندان‌دارکردن و

پس‌دندان‌دارکردن دارد.


واژه‌های کلیدی: پارچه ویسکوز لاکرای، رنگینه طبیعی، چای ترش، دندانان فلزی، خواص رنگی

۱ مقدمه

امروزه به‌دلیل استانداردهای سختگیرانه زیست‌محیطی که توسط بسیاری از کشورها در واکنش به اثرهای سمی و حساسیت‌زای مرتبط با مواد مصنوعی اجرا شده، توجه جهانی به استفاده از مواد پایدار و زیستی معطوف شده است. در صنعت رنگرزی، استفاده از مواد زیستی پایدار در هر دو حوزه الیاف و رنگ مورد توجه قرار گرفته است [۱،۲]. در حوزه الیاف، منسوجات تهیه‌شده از الیاف مصنوعی مانند نایلون، پلی‌استر و آکریلیک که بخش عمده‌ای از تولیدات را تشکیل می‌دهند، همگی از نفت تهیه می‌شوند و مواد زیست‌تخریب‌پذیر نیستند. بدین معنی که در پایان عمر کاربری، اگر بازیافت، سوزانده یا در محل‌های دفن زباله دفع نشوند، برای قرن‌ها در آنجا باقی می‌مانند. بدین منظور، اخیراً به الیاف طبیعی و بازیافتی طبیعی بیشتر توجه شده است. الیاف ویسکوز ریون که از سلولوز چوب حاصل می‌شوند، جایگزین طبیعی برای الیاف

در بسیاری از کشورهای جهان از کاسبرگ این گیاه، عصاره قرمز رنگ استخراج و عمدتاً در مواد غذایی استفاده می‌کنند. پژوهشگران در قرن نوزدهم دریافتند، چهار نوع رنگ‌دانه آنتوسیانین از قبیل دلفینیدین-۳-سامبویوسید (Dp-3-sambu-bioside) و سیانیدین-۳-سامبویوسید (Cy-3-sambubioside) به‌عنوان رنگ‌دانه‌های اصلی و سیانیدین-۳-گلوکوزید (Cy-3-G) و دلفینیدین-۳-گلوکوزید (Dp-3-G) در غلظت‌های جزئی در کاسبرگ این گیاه وجود دارد [۸،۱۱]. عصاره گل چای ترش دارای خواص ضدسرطان پوست است و با جذب رادیکال آزاد و ممانعت از پراکسایش چربی، مانع از ایجاد سرطان می‌شود. همچنین، عصاره ۹۰٪ اتانولی آن به‌عنوان ماده ضدآفتاب عمل کرده و پرتوهای فرابنفش را جذب می‌کند. این گیاه، با وجود ویژگی‌های بالقوه آنتوسیانین‌ها در مواد غذایی و صنایع بهداشتی و درمانی، به‌دلیل ثبات رنگ کم در برابر شست‌وشو، میل جذبی کم آن به لیف و درصد استخراج کم رنگ، در رنگرزی لیاف نساجی کمتر مورد توجه قرار گرفته است [۸،۱۲].

در دهه اخیر، رنگرزی لیاف طبیعی نظیر پنبه، ابریشم و پشم با عصاره رنگی استخراج‌شده از کاسبرگ چای ترش مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشگران به‌منظور بهبود خواص رنگی منسوج رنگ‌شده از مواد کمکی نظیر یون‌های فلزی سنگین، مواد پلیمری، دندان‌های گیاهی و طبیعی استفاده کرده‌اند [۱۷-۱۳]. افزایش پیوند هیدروژنی، نیروهای واندروالس و برهم‌کنش $\pi-\pi$ میان رنگینه-لیف-دندان موجب بهبود مقدار جذب رنگینه به لیف و ثبات رنگ می‌شود [۱۸]. در ساختار سیانیدین و دلفینیدین (شکل ۱)، گروه دی‌هیدروکسی در موقعیت ۳' و ۴' قرار دارد که به تشکیل کمپلکس با یون‌های فلزی و انتقال طول موج جذب به مقادیر بیشتر در ناحیه مرئی (انتقال به قرمز (bathochromic shift)) کمک می‌کند. به‌عبارتی، گروه‌های هیدروکسیل در موقعیت اورتو به تشکیل کمپلکس آنتوسیانین-یون فلزی در محدوده pH مناسب کمک می‌کند [۹]. در ساختار لیاف سلولوزی، اتم‌های اکسیژن و



شکل ۱- ساختار دلفینیدین-۳-مالونیل گلیکوزید [۹].

آکرلیک، پلی‌استر، نایلون و سایر لیاف مصنوعی برپایه مشتقات نفتی است [۳]. ارزش جهانی بازار لیاف ویسکوز در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۳۲۹۰ میلیون دلار بوده است. پیش‌بینی می‌شود، در انتهای سال ۲۰۲۶ با رشد سالانه ۴/۶٪ به ارزش ۱۸۲۷۰ میلیون دلار برسد. امروزه لیاف ویسکوز در بخش‌های مختلف صنعت نساجی از قبیل پوشاک، منسوجات خانگی، پزشکی و صنعتی کاربرد دارد [۴].

در حوزه رنگ نیز براساس استانداردهای زیست‌محیطی و دوری از واکنش‌های سمی و حساسیت‌زای رنگینه‌های مصنوعی، توجه به رنگرزی لیاف با رنگینه‌های طبیعی افزایش یافته است. در بسیاری از کشورها، شرکت‌های کوچک و بزرگ نساجی به رنگ‌کردن منسوجات با رنگینه‌های طبیعی اقدام کرده‌اند [۵]. رنگینه‌های طبیعی ساختار شیمیایی پیچیده‌ای دارند و برخلاف انواع مصنوعی معمولاً ترکیب یکسانی ندارند و از مخلوطی از ترکیبات شیمیایی نزدیک به هم ساخته شده‌اند. براساس ترکیبات شیمیایی اصلی موجود، آن‌ها را می‌توان به رنگینه‌های ایندیگو، آنتراکینون، نفتاکینون و بنزوکینون، فلاونوئید، کاروتنوئید و برپایه تانن تقسیم کرد [۶]. آنتوسیانین‌ها، اعضای مهمی از دسته متابولیت‌های ثانویه گیاهی از ترکیبات فلاونوئیدی هستند که به خانواده ضدآکسندها به نام فنولیک‌ها و پلی‌فنول‌ها تعلق دارند. آنتوسیانین‌ها، رنگینه‌های فلاونوئیدی محلول در آب هستند که عامل اصلی ایجاد رنگ قرمز، آبی و بنفش در بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات به‌شمار می‌روند [۷،۸]. تغییرات رنگی به تعداد گروه هیدروکسیل، درجه متوکسی‌دارشدن، ماهیت و تعداد مونوساکاریدهای متصل به کاتیون و موقعیت آن‌ها در اتصال، ماهیت و تعداد کربوکسیلیک اسیدهای متصل به مونوساکاریدها و مشتقات استیل‌دارشده مونوساکاریدها و pH محیط زیستی وابسته است [۹]. چای ترش یکی از گیاهان همیشه سبز بوده که به‌وفور در آسیای میانه و آسیای شرقی موجود است و منبع مناسبی برای استخراج رنگینه آنتوسیانین به‌شمار می‌رود.

چای ترش یا چای قرمز به‌نام چای هیبیسکوس نیز معروف است. دو گونه گیاهی هیبیسکوس به‌نام هیبیسکوس رزا سیننسیس با نام رایج گل ختمی چینی (*Hibiscus rosa-sinensis*) و هیبیسکوس سابداریفا یا روزلا با نام رایج چای قرمز (ترش) (*Hibiscus sabdariffa-Roselle*) وجود دارد. به‌طور کلی، چای ترش گیاهی یک‌ساله با بوته‌هایی به ارتفاع ۲ m تا ۳ m، برگ‌های سه‌وجهی تا پنج‌وجهی سبز مایل به زرد، گل‌های زرد رنگ و کاسبرگ‌های سبزرنگ است که پس از رسیدن میوه، کاسبرگ‌های آن به رنگ قرمز تبدیل می‌شوند. از جمله نام‌های دیگر این گیاه، چای مکه، گل جامائیکا، چای‌های روزل و مالمیر است [۱۰].

لاکرا (۹۷-۳) با ماده رنگینه حاصل از کاسبرگ چای ترش بررسی شده است. به منظور بررسی اثر دندان بر جذب رنگ و خواص رنگی کالای رنگرزی شده از دندان‌های فلزی متداول نظیر آهن سولفات، مس سولفات، روی کلرید، سولفات مضاعف پتاسیم آلومینیم و سیتریک اسید استفاده شد. با استفاده از دستگاه طیف‌نورسنج بازتابی، محرک‌های سه‌گانه CIE Lab، مقادیر اختلاف رنگ (ΔE) و قدرت رنگی (K/S) نمونه‌های پارچه ویسکوز لاکرای رنگ‌شده، اندازه‌گیری و تعیین شد. همچنین، ثبات رنگ حاصل در برابر شست‌وشو و نور ارزیابی شد.

۲ تجربی

۲-۱ مواد

پارچه تری پودی بافته‌شده از نخ ویسکوز لاکرای یک‌لا ($Ne = 30$) با وزن 220 g/m^2 (تهیه‌شده از شرکت ناز حریر، ایران) برای رنگرزی در نظر گرفته شد. از آنزیم آمیلاز HI-CONC (تولید شرکت Novozyme، آلمان)، ماده نفوذدهنده AROPEN P-200A (ساخت کشور آلمان)، کلاله چای ترش و شوینده آنیونی Welly Wash (تهیه‌شده از شرکت کهن‌تاج کیمیا ایران) استفاده شد. سولفات مضاعف پتاسیم آلومینیم، آهن (II) سولفات، روی کلرید، مس سولفات و سیتریک اسید تهیه‌شده از شرکت Merck آلمان به‌عنوان دندان‌های متداول به‌کاررفته در رنگرزی طبیعی به‌کار گرفته شدند.

۲-۲ روش‌ها

۲-۲-۱ آماده‌سازی پارچه

برای انجام آزمایش، ابتدا پارچه ویسکوز لاکرا برای جلوگیری از چروک و همچنین تثبیت ابعاد پارچه در دستگاه استتر در دمای 180°C به مدت ۴۵s عمل‌آوری شد. سپس، آهارگیری پارچه با آنزیم آمیلاز و ماده نفوذدهنده در دمای 90°C به مدت ۳۰ min انجام گرفت (1 g/L آمیلاز و 2 g/L نفوذدهنده با L:R برابر ۱:۱۰ در جت). حذف ناخالصی‌ها و روغن‌های ریسندگی از پارچه در فرایند شست‌وشو با محلول 1 g/L شوینده آنیونی در دمای 80°C به مدت ۸۰ min و در نسبت حجم محلول به وزن کالا ۵۰ به ۱ انجام شد.

۲-۲-۲ تهیه محلول رنگی

کلاله چای ترش از مناطق محلی اصفهان چیده شد و به‌عنوان ماده رنگینه به‌کار رفت. کلاله چیده‌شده ابتدا با آب شسته شده و سپس

گروه‌های هیدورکسیل در ایجاد اتصال هیدروژنی با مولکول رنگینه نقش دارند [۱۹].

به‌طور کلی، ترکیبات حاوی دو گروه عاملی یا بیشتر از -O، -S، -OH، -COOH، -SH، OCH_3 ، -C=O، PO_3H_2 ، NR_2 و C-OH در یک پی‌کربندی ساختاری مناسب می‌توانند به راحتی به یون‌های فلزی متصل شوند. از طرفی، ترکیبات فنولی نیز قابلیت اتصال مشابهی را به فلزات دارند [۲۰].

حیات و همکاران نشان دادند، که جذب ماده رنگینه چای ترش به‌وسیله الیاف پشمی نسبت به الیاف پنبه‌ای بیشتر است و افزایش دمای رنگرزی تا 85°C موجب افزایش این جذب می‌شود [۱۳]. در این مطالعه، از دندان‌های مختلفی از قبیل تارتاریک اسید، نیکل کلرید، منیزیم سولفات، پتاسیم دی‌کرومات، آهن کلرید، کبالت کلرید، آلومینیم و قلع کلرید استفاده شد. درحقیقت جذب رنگینه بیشتر الیاف پشمی به‌وجود گروه‌های آمینو و کربوکسیل در ساختار آن‌ها نسبت داده می‌شود [۱۶]. Shanker و همکاران در رنگرزی الیاف پشمی، ابریشمی و پنبه‌ای با چای ترش دریافتند؛ استفاده از دندان‌های مختلف، نه تنها سبب تغییر در فام رنگ می‌شود، بلکه باعث تغییرات محسوسی در مقادیر K/S و کاهش مقدار روشنایی و برافیت نمونه‌ها می‌شود [۲۱].

Vankar و همکاران در رنگرزی پارچه‌های ابریشمی و پنبه‌ای با ماده رنگینه چای ترش بدین نتیجه رسیدند، استفاده از دندان‌های فلزی نظیر قلع، آلومینیم و مس می‌تواند موجب بهبود جذب رنگینه و خواص ثبات رنگ پارچه شوند [۱۲]. Yılmaz و همکاران نشان دادند، پیش‌دندان‌دار کردن الیاف پشمی با سولفات مس و سپس رنگرزی با ماده رنگینه چای ترش به ثبات نوری بهتری نسبت به استفاده از دندان‌های پتاسیم دی‌کرومات، آلومینیم مضاعف، قلع کلرید و آهن سولفات منجر می‌شود [۲۲]. این در حالی است که Ramprasath و همکاران دریافتند، ثبات نوری الیاف پنبه‌ای دندان‌دارشده با قلع کلرید نسبت به پتاسیم دی‌کرومات، آلومینیم پتاسیم مضاعف و مس سولفات از مقادیر بیشتری برخوردار است [۲۳]. Tawiah و همکاران در بررسی اثر روش رنگرزی بر قدرت رنگی الیاف پشمی رنگرزی شده بدین نتیجه رسیدند، روش‌های رنگرزی پس‌دندان‌دار کردن، هم‌زمان و پیش‌دندان‌دار کردن به ترتیب بیشترین قدرت رنگی را ایجاد کردند [۲۴].

با توجه به اهمیت الیاف ویسکوز به‌عنوان الیاف بازیافتی طبیعی و جایگزین مناسب برای الیاف مصنوعی مشتق از محصولات نفتی و از طرفی حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی الیاف و رنگینه‌های مصنوعی آن، در این پژوهش رنگرزی پارچه ویسکوز

در محدوده طیف مرئی (۴۰۰ nm تا ۷۰۰ nm) و مطابق با قانون Kubelka-Munk به‌عنوان شاخصی برای تعیین میزان جذب و قدرت رنگی مطابق معادله (۱) محاسبه شد:

$$\frac{K}{S} = \frac{(1-R)^2}{2R} \quad (1)$$

در این معادله، K ضریب جذب، S ضریب انتشار و R مقدار بازتاب پارچه در بیشینه طول موج جذب است. قدرت نسبی رنگ نیز طبق معادله (۲) محاسبه شد:

$$\left(\frac{K}{S}\right)_R (\%) = \frac{\left(\frac{K}{S}\right)_m}{\left(\frac{K}{S}\right)_{um}} \times 100 \quad (2)$$

که در آن، $\left(\frac{K}{S}\right)_m$ و $\left(\frac{K}{S}\right)_{um}$ به ترتیب قدرت رنگی نمونه‌های دنداندار و بدون دنداندار است.

CIE Lab یک فضای رنگی سه‌بعدی است که در آن محور قرمز $(+a^*)$ - سبز $(-a^*)$ ، محور زرد $(+b^*)$ - آبی $(-b^*)$ و روشنایی (L^*) از سیاه (مقدار صفر) تا سفید (مقدار ۱۰۰) است. تغییر رنگ نمونه‌ها بین پارچه و یسکوز شاهد رنگ‌شده (نمونه بدون دنداندار) و پارچه دنداندار رنگ‌شده مطابق با معادله (۳) به دست می‌آید:

$$\Delta E = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2} \quad (3)$$

ثبات رنگ در برابر نور و شست‌وشو مطابق با استاندارد ISO 105 تعیین شد. در این آزمون، ثبات شویشی پارچه رنگ‌شده با استفاده از دستگاه Launder-O-meter و استاندارد ISO 105-C06 (A1S) 2010 بررسی شد. در این روش، پارچه رنگی در استوانه‌های درب‌دار حاوی ۱۵۰ mL محلول شست‌وشو و ۱۰ عدد ساچمه فلزی در دمای ۴۰ °C به مدت ۳۰ min شسته شد. تغییر رنگ پارچه رنگ‌شده و پارچه مجاور مطابق با مقیاس خاکستری به ترتیب بر مبنای استانداردهای ISO 105-A02 و ISO 105-A03، تعیین شد. برای تعیین ثبات نوری، از استاندارد ISO 105-B02:2013 و مقیاس آبی استفاده شد.

در دمای ۴۰ °C در گرم‌خانه گرمایی به مدت ۲۴ h خشک شد. در نهایت، کلاله خشک‌شده به وسیله یک آسیاب خانگی به پودر ریز تبدیل شد. برای تهیه پودر ریز با ذرات تقریباً یکسان، از توری مش نایلونی شماره ۴۰ استفاده شد. برای استخراج محلول رنگی، پودر چای ترش (۱۰ g) در ۵۰۰ mL آب مقطر در یک ارلن‌مایر متصل به چگالنده در دمای ۸۰ °C به مدت ۶۰ min عمل‌آوری شد، آنگاه محلول به دست‌آمده از صافی عبور داده شد تا محلول رنگی تصفیه‌شده به دست آید.

۲-۲-۳ فرایند رنگ‌ریزی و دندان‌دادن

برای رنگ‌ریزی پارچه و یسکوز، از سه روش پیش‌دندان‌دار کردن، هم‌زمان و پس‌دندان‌دار کردن و دندان‌های آهن سولفات، مس سولفات، روی کلرید، سولفات پتاسیم آلومینیم و سیتریک اسید استفاده شد. سیتریک اسید، به دلیل افزایش گروه‌های عاملی سطح منسوج و طبیعتاً افزایش جذب رنگینه و خواص رنگی، به‌عنوان دندان‌دار به کار گرفته شد. در روش پیش‌دندان‌دار کردن، ابتدا پارچه در محلول دندان‌دار (۵٪ وزنی پارچه) در دمای ۴۰ °C و حجم محلول به وزن کالا ۴۰ به ۱ قرار داده شد. دما طی ۳۰ min تا ۸۰ °C افزایش یافت و به مدت ۴۵ min در این دما عملیات دندان‌دادن انجام گرفت. پس از آن، پارچه دندان‌دار شده به خوبی با آب شسته شد تا دندان‌های اتصال‌نیافته از پارچه جدا شوند و پس از فشرده‌شدن، پارچه در دمای محیط خشک شد. رنگ‌ریزی به روش رمق‌کشی در محلول استخراج شده از کلاله چای ترش (۲۰٪ wt) (پارچه) با نسبت حجم محلول به وزن کالا ۴۰ به ۱ در دمای ۸۰ °C به مدت ۶۰ min انجام شد. در نهایت، پارچه با آب شسته و سپس در هوای محیط خشک شد. در روش هم‌زمان، پارچه در حمام حاوی ماده رنگینه و دندان‌دار مطابق شرایط اشاره‌شده در بالا عمل شد. در روش پس‌دندان‌دار کردن، ابتدا پارچه در حمام رنگ، رنگ‌ریزی شد، سپس بدون شست‌وشو در محلول دندان‌دار قرار گرفت. همه مراحل دندان‌دادن و رنگ‌ریزی در دستگاه آزمایشگاهی تحت فشار Model Y03 و Prowhite ساخت کشور ترکیه انجام شد.

۲-۲-۴ تعیین پارامترهای رنگی

طیف‌نورسنج بازتابی Color-Eye 7000 A (ساخت شرکت X-Rite، آمریکا) با نور D65 و مشاهده‌کننده استاندارد ۲° برای سنجش پارامترهای سه‌گانه CIE Lab، مقادیر اختلاف رنگ (ΔE) و قدرت رنگی (K/S) در پارچه‌های و یسکوز-لاکرای رنگ‌شده، استفاده شد. قدرت رنگی پارچه رنگ‌شده با روش بازتاب نور

۳ نتایج و بحث

۳-۱ ضریب بازتاب

همان‌گونه که در نمودار شکل ۲ نشان داده شده است، به‌طور کلی




مقدار بازتاب در طول موج 700 nm و در محدوده رنگ‌های قرمز متمایل به زرد و آبی به دست آمده است. ماده رنگینه کلالة چای ترش، نوعی رنگینه طبیعی در طبقه آنتوسیانین بوده که دارای فام قرمز کم‌رنگ تا آبی است. در ساختار این ماده رنگینه گروه‌های کربونیل ($\text{C}=\text{O}$) و هیدروکسی (OH -) وجود دارند که به راحتی با فلزات می‌توانند کمپلکس تشکیل دهند. نمودار ضریب بازتاب نمونه پارچه‌های رنگریزی شده به روش پیش‌دندان‌دار کردن، هم‌زمان با پس‌دندان‌دار کردن با هم متفاوت است.

در روش پیش‌دندان‌دار کردن، در محدوده کمتر از 440 nm و بیش از 640 nm ، ضریب بازتاب پارچه‌های با دندان‌رنگ‌شده نسبت به پارچه بدون دندان بیشتر است. در روش هم‌زمان، ضریب بازتاب نمونه‌ها روند مشابهی با روش پیش‌دندان‌دار کردن دارد، اما با این تفاوت که پارچه دندان‌دار شده با مس، دارای ضریب بازتاب کمتری است. پارچه‌های رنگریزی شده با دندان به روش پس‌دندان‌دار کردن، برخلاف دو روش قبل، در تمام طول موج‌ها دارای ضریب بازتاب بیشتری نسبت به پارچه رنگ‌شده بدون دندان هستند. این مسئله، حاکی از آن است که در روش پس‌دندان‌دار کردن، میزان رنگینه جذب شده به وسیله پارچه دندان‌دار شده کمتر از پارچه بدون دندان است. از آنجا که ثبات رنگ چای ترش در برابر شست‌وشو کم است، بنابراین کاهش میزان جذب رنگینه و افزایش ضریب بازتاب را شاید بتوان به خروج رنگینه از پارچه در محلول دندان‌پیش از اتصال دندان‌نسبت داد.


۲-۳ قدرت رنگی

مقدار قدرت رنگی (K/S) نمونه‌های مختلف که با استفاده از معادله Kubelka-Munk به دست آمده، در شکل ۳ آورده شده است. همان‌طور که در این شکل مشاهده می‌شود، بیشینه مقدار قدرت رنگی پارچه رنگ‌شده بدون دندان در طول موج 400 nm ایجاد شده است. استفاده از دندان‌ها و روش‌های رنگریزی متفاوت، به ایجاد قدرت رنگی مختلف منجر می‌شود. در روش پیش‌دندان‌دار کردن و هم‌زمان، بیشینه قدرت رنگی نمونه پارچه‌های دندان‌دار شده با مس و سیتریک اسید در 400 nm و با آهن، آلومینیم و روی در محدوده 540 nm اتفاق افتاده است. این در حالی است که در روش پس‌دندان‌دار کردن، بیشینه قدرت رنگی همه نمونه‌ها در 400 nm ایجاد شده است. در این روش، قدرت رنگی پارچه رنگ‌شده بدون دندان بیش از نمونه‌های رنگریزی شده با دندان است. به عبارتی، در رنگریزی پارچه ویسکوز با ماده رنگینه چای ترش، روش پس‌دندان‌دار کردن و استفاده از دندان‌های مختلف به بهبود جذب


مقادیر ضریب بازتاب کلیه نمونه پارچه‌های رنگ‌شده در محدوده 440 nm کاهش و در محدوده 560 nm افزایش یافته است. بیشترین



شکل ۲- نمودار مقایسه‌ای ضریب بازتاب ($R\%$) نمونه پارچه رنگ‌شده بدون دندان و پارچه‌های دندان‌دار رنگریزی شده با روش: (الف) پیش‌دندان‌دار کردن، (ب) دندان‌دار کردن و (پ) پس‌دندان‌دار کردن.




(الف)




(ب)

شکل ۴- (الف) تغییرات مقدار جذب رنگینه برحسب K/S در بیشینه طول موج جذب در برابر دندان و روش رنگرزی و (ب) قدرت رنگی نسبی.


مقدار K/S نمونه پارچه‌های رنگ‌شده در روش پس‌دندان‌دار کردن نسبت به دو روش دیگر کمتر است. این موضوع می‌تواند ناشی از خروج ماده رنگینه از پارچه در محلول دندان، پیش از اتصال دندان نسبت داد. روش رنگرزی و دندان‌دادن هم‌زمان با وجود دندان‌های سولفات مضاعف پتاسیم آلومینیم، آهن سولفات و روی کلرید نسبت به دو روش پیش‌دندان‌دار کردن و پس‌دندان‌دار کردن دارای مقادیر K/S بیشتری است. این در حالی است که دندان‌های مس سولفات و سیتریک اسید در روش پیش‌دندان‌دار کردن بیشترین مقدار K/S را ایجاد کرده‌اند. نمونه‌های دندان‌دار شده با سولفات مس دارای مقادیر K/S کمتری نسبت به نمونه‌های دندان‌دار شده با آهن و آلومینیم است. این مسئله می‌تواند ناشی از پایداری بیشتر کمپلکس یون‌های فلزی آهن و آلومینیم با ماده رنگینه باشد [۲۵]. بر طبق پژوهش‌های منتشر شده، عصاره آنتوسیانین در دمای ۶۰ °C، بیشترین پایداری گرمایی را دارد و در دمای بین ۸۰ و ۱۰۰ °C سرعت تخریب آن افزایش می‌یابد [۲۶]. از طرفی، در



(الف)



(ب)



(پ)

شکل ۳- مقدار قدرت رنگی (K/S) پارچه رنگ‌شده بدون دندان و پارچه‌های دندان‌دار رنگ‌شده به روش: (الف) پیش‌دندان‌دار کردن، (ب) دندان‌دار کردن هم‌زمان و (پ) پس‌دندان‌دار کردن.

رنگینه و افزایش قدرت رنگی منجر نمی‌شود. برای تفسیر بهتر نتایج شکل فوق، مقادیر K/S در طول موج حداکثر جذب، در شکل ۴ آورده شده است. نتایج نشان می‌دهد،

مشاهده شده در برهم کنش بین رنگینه و فلز است. میزان انتقال به قرمز ایجاد شده به یون وابسته است، به طوری که تراکم الکترونی یون فلزی و نظم الکترون‌ها در اوربیتال‌های معین یون، نقش مهمی در برهم کنش آنتوسیانین و یون فلزی ایفا می‌کند. نتایج نشان می‌دهد، روشنایی پارچه‌های با دندان رنگ شده به روش پیش‌دندان‌دار کردن در مقایسه با پارچه رنگ شده بدون دندان کمتر است. این موضوع، بیانگر جذب بیشتر ماده رنگینه به وسیله لیف با وجود دندان است. داده‌های جدول ۱ نشان می‌دهد، کمترین مقدار روشنایی (L^*) و بیشترین مقدار خلوص (c^*) در روش رنگرزی هم‌زمان به دست آمده است. از طرفی، سولفات مضاعف پتاسیم آلومینیم دارای مقدار خلوص رنگ (c^*) نسبتاً بیشتری در مقایسه با سایر دندان‌ها در روش رنگرزی پیش‌دندان‌دار کردن و هم‌زمان است. این نتیجه را می‌توان به بی‌رنگ بودن نمک سولفات مضاعف نسبت داد، به طوری که باعث کاهش مقادیر قرمزی ماده رنگینه چای ترش نمی‌شود. Estevez و همکاران در بررسی پایداری اتصال (انرژی اتصال، ΔE) و خودبه‌خود بودن اتصال (انرژی گیس اتصال، $G\Delta$) ساختارهای کمپلکس سیانین-فلز نشان دادند، برهم کنش و پایداری کمپلکس یون فلز-سیانین با افزایش بار مثبت و تعداد الکترون فلز افزایش

فرایند رنگرزی، برهم کنش ایجاد شده بین گروه‌های عاملی لیف و کمپلکس آنتوسیانین-دندان، امکان رنگرزی در دمای حدود $85^\circ C$ را بدون رنگ‌پریدگی فراهم می‌کند [۱۲]. بر این اساس، این احتمال وجود دارد که در روش پیش‌دندان‌دار کردن و پس‌دندان‌دار کردن (به‌ویژه در روش پس‌دندان‌دار کردن)، رنگرزی در دمای $80^\circ C$ به تخریب ماده رنگینه و رنگ‌پریدگی نمونه رنگرزی شده، منجر شده است. در روش هم‌زمان، این اثر به دلیل برهم کنش لیف و کمپلکس ماده رنگینه-دندان کاهش یافته است.

۳-۳ پارامترهای سه‌گانه CIE Lab

سامانه CIE Lab برای ارزیابی پارامترهای رنگی و اختلاف رنگ پارچه‌های رنگ شده استفاده شد. در این سامانه، L^* بیانگر مقادیر روشنایی-تاریکی، مقادیر a^* از مقادیر منفی (سبز) تا مثبت (قرمز)، مقادیر b^* از مقادیر منفی (آبی) تا مثبت (زرد)، مقادیر c^* بیانگر خلوص و h° متناظر با زاویه فام است. مقادیر پارامترهای رنگی پارچه‌های ویسکوز لاکرای رنگ شده در جدول ۱ نشان داده شده است. انتقال به قرمز (انتقال به سمت طول موج‌های بیشتر) و اثر پررنگی (hyperchromic) (انتقال به انرژی بیشتر) دو پدیده متداول

جدول ۱- خواص رنگی پارچه‌های ویسکوز رنگ شده.

روش	دندان	L^*	a^*	b^*	c^*	h°	ΔE	K/S	$(K/S)_R$
رنگرزی	بدون دندان	۶۶/۴	۱۵/۶۴	۵/۵۹	۱۶/۶۱	۱۹/۶۷	-	۱/۲۳۲	-
پیش‌دندان‌دار کردن	آلوم (KAI)	۶۳/۹	۲۴/۴۸	۰/۲۵	۲۴/۴۸	۰/۵۹	۱۰/۶۲	۱/۲۳۶	۱۰۰/۳
	فروسولفات	۶۲/۳	۲۱/۵	۱/۴۸	۲۱/۵۵	۳/۹۳	۸/۲۵	۱/۳۱۹	۱۰۷/۱
	روی کلرید	۶۳/۱	۲۰/۸	-۰/۷۴	۲۰/۸۲	۳۵۷/۹۶	۸/۸۲	۱/۲۱۷	۹۸/۸
	مس سولفات	۷۱/۲	۱۴/۰۸	۵/۲۷	۱۵/۰۴	۲۰/۵۱	۵/۰۳	۰/۹۴۳	۷۶/۵
	سیتریک اسید	۶۳/۸	۱۹/۳۳	۱/۴۴	۱۹/۳۹	۴/۲۶	۶/۱۳	۱/۲۳۲	۱۰۰
	آلوم (KAI)	۶۱/۷	۲۴/۵۳	-۲/۲۷	۲۴/۶۴	۳۵۴/۷۱	۱۲/۷۷	۱/۴۶۶	۱۱۹/۰
دندان‌دار کردن هم‌زمان	فروسولفات	۵۹/۵	۱۶/۷	-۲/۴۳	۱۶/۸۷	۳۵۱/۷۲	۱۰/۶۱	۱/۴۵۲	۱۱۷/۸
	روی کلرید	۶۲/۸	۲۲/۲۸	-۱/۵۴	۲۲/۳۳	۳۵۶/۰۶	۱۰/۴	۱/۲۷۸	۱۰۳/۷
	مس سولفات	۷۳/۱	۱۱/۸۷	۶/۲	۱۳/۳۹	۲۷/۵۷	۷/۶۹	۰/۷۳۷	۵۹/۸
	سیتریک اسید	۶۵/۱	۱۹/۳۶	۰/۱۹	۱۹/۳۶	۰/۵۵	۶/۷	۱/۰۵۵	۸۵/۶
	آلوم (KAI)	۷۴/۱	۹/۵۱	۵/۹۲	۱۱/۲	۳۱/۸۸	۹/۸۲	۰/۶۱۲	۴۹/۷
	فروسولفات	۷۱/۳	۸/۴۶	۷/۲۵	۱۱/۱۵	۴۰/۶	۸/۸۳	۰/۷۵۴	۶۱/۲
پس‌دندان‌دار کردن	روی کلرید	۷۴/۸	۱۴/۸۳	۴/۸۳	۱۵/۵۹	۱۸/۰۵	۸/۴۵	۰/۶۲۸	۵۰/۹
	مس سولفات	۷۲/۰	۱۲/۹۴	۴/۷۷	۱۳/۷۹	۲۰/۲۲	۶/۲۴	۰/۵۵۴	۴۵/۰
	سیتریک اسید	۷۲/۱	۱۰/۴۱	۴/۰۴	۱۱/۱۷	۲۱/۱۹	۷/۸۸	۰/۹۰۰	۷۳/۱


می یابد [۲۷].

داده‌های اختلاف رنگ (ΔE) در جدول ۱ آورده شده است. این داده‌ها نشان می‌دهند، اختلاف معناداری میان پارچه رنگ‌شده بدون دندان و پارچه رنگ‌شده با دندان در روش‌های رنگ‌گری مختلف وجود دارد. اختلاف رنگ در پارچه‌های دندان‌دارشده با سولفات مضاعف پتاسیم آلومینیم چشمگیرتر است.


نمودار a^*-b^* (شکل ۵) نشان می‌دهد، تمام نمونه‌های رنگ‌شده در روش پیش‌دندان‌دارکردن به استثنای نمونه دندان‌دارشده با روی کلرید، اندکی متمایل به محور قرمز و در منطقه قرمز-زرد (ناحیه اول فام) قرار دارند. این در حالی است که نمونه پارچه‌های رنگ‌شده به روش هم‌زمان، به جز نمونه‌های دندان‌دارشده با مس و سیتریک اسید، در منطقه آبی-قرمز (ناحیه چهارم فام) و متمایل به محور قرمز قرار گرفته‌اند که بیانگر فام قرمز متمایل به آبی در زاویه فام 35° تا 26° است. شکل ۴ نشان می‌دهد، تغییر نوع دندان در روش رنگ‌گری هم‌زمان نسبت به دو روش دیگر، بر خواص رنگی نمونه‌ها تأثیر بیشتری دارد. نمک‌های فلزی به‌کاررفته در محلول رنگ، محیط را اسیدی می‌کنند و ماده رنگینه چای ترش در محیط اسیدی دارای فام قرمز رنگ است. بنابراین در این روش، نوع دندان و اتصال آن به رنگینه، اثر بیشتری بر تغییر فام رنگ نمونه رنگ‌شده دارد. تمام نمونه‌های رنگ‌شده بدون دندان و بادندان در روش رنگ‌گری پس‌دندان‌دارکردن در ناحیه اول و در زاویه فام 45° تا 75° واقع شده‌اند که بیانگر اثرگذاری اندک نوع دندان بر محرک‌های رنگی نمونه است. به‌عبارتی، افزودن دندان پس از رنگ‌گری سبب تغییر معنادار و شدید فام رنگ پارچه نمی‌شود.

۳-۴ ثبات رنگ


در فرایند رنگ‌گری پارچه، بررسی خواص ثبات رنگ پارچه در کنار تعیین فام رنگ حائز اهمیت است. بدین دلیل، در این بخش از مطالعه، اثر روش‌های رنگ‌گری و استفاده از دندان از نظر پایداری و ثبات رنگ در برابر شست‌وشو و نور بررسی شده است. نتایج ثبات رنگ پارچه ویسکوز لاکرای رنگ‌شده با عصاره کاسبرگ چای ترش در برابر شست‌وشو و نور در جدول ۲ نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، پارچه رنگ‌شده با عصاره چای ترش دارای ثبات نوری و شویشی بسیار کمی بوده و استفاده از دندان‌ها در فرایند رنگ‌گری موجب افزایش ثبات رنگ شده است. از آنجا که آنتوسیانین نوعی ماده رنگینه اسیدی است، در نتیجه می‌تواند در شرایط اسیدی ملایم، با یون مثبت دندان‌ها برهم‌کنش یونی داشته باشد [۱۴]. از طرفی، رنگینه آنتوسیانین حاوی دو گروه



(الف)



(ب)



(پ)


شکل ۵- نمودار a^*-b^* پارچه‌های ویسکوز رنگ‌شده به روش: (الف) پیش‌دندان‌دارکردن، (ب) هم‌زمان و (پ) پس‌دندان‌دارکردن.

جدول ۲- ثبات شویشی و نوری پارچه‌های رنگ‌شده با دندان‌های مختلف و روش‌های دندان‌دار کردن متفاوت.

روش	دندان	ثبات نوری	ثبات شویشی
پارچه رنگ‌شده	بدون دندان	۱-۲	۲
پیش‌دندان‌دار کردن	آلوم (KAl)	۴	۴
	فروسولفات	۴	۵
	روی کلرید	۴-۳	۵
	مس سولفات	۶-۵	۴
	سیتریک اسید	۴	۴
دندان‌دار کردن هم‌زمان	آلوم (KAl)	۴	۴-۳
	فروسولفات	۳	۴
	روی کلرید	۳-۲	۴-۳
	مس سولفات	۵	۴
	سیتریک اسید	۴	۴
پس‌دندان‌دار کردن	آلوم (KAl)	۵-۴	۴
	فروسولفات	۵-۴	۴
	روی کلرید	۴-۳	۵-۴
	مس سولفات	۵	۵-۴
	سیتریک اسید	۵-۴	۴

رنگینه وجود دارد. همچنین، احتمال اتصال هیدروژنی میان اتم‌های هیدروژن یا اکسیژن رنگینه و اتم‌های هیدروژن و اکسیژن گروه‌های هیدروکسیل سلولوز نیز وجود دارد. مجموع این اتصالات، به ثبات رنگ بهتر نمونه پارچه رنگ‌شده حاوی دندان نسبت به نمونه

هیدروکسیل در موقعیت اورتو می‌تواند کمپلکس فلزی رنگی ایجاد کند. به عبارتی در ماده رنگینه چای ترش، امکان ایجاد کمپلکس کوئوردینانسی رنگینه-دندان میان گروه‌های هیدروکسیل سلولوز و گروه‌های کربونیل و هیدروکسیل رنگینه یا دو گروه هیدروکسیل



شکل ۶- نمای ترسیمی از اتصال نمک فلزی-ماده رنگینه-لیف سلولوزی.

در تمام نمونه پارچه‌های رنگ‌شده با دندان‌های مختلف، استفاده از روش پس‌دندان‌دار کردن باعث افزایش ثبات نوری نسبت به دو روش دیگر شده است. ثبات رنگ پارچه بدون دندان رنگ‌گزی شده در برابر شست‌وشو بسیار کم (مقدار ۲) بوده و با انجام عملیات دندان‌دار کردن، این ثبات بهبود یافته و به مقدار بیش از ۴ رسیده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، رنگ‌گزی به روش پیش‌دندان‌دار کردن و پس‌دندان‌دار کردن، بهترین ثبات رنگ را در برابر شست‌وشو (مقادیر ۴ تا ۵) ایجاد کرده است.

۴ نتیجه‌گیری

در این مطالعه، رنگ‌پذیری پارچه ویسکوز لاکرا با ماده رنگینه چای ترش با روش‌های مختلف دندان‌دار کردن با وجود برخی نمک‌های فلزی متداول بررسی شده است. یافته‌ها حاکی از آن است، رنگ‌گزی پارچه ویسکوز لاکرا با عصاره کاسبرگ چای ترش به ایجاد فام رنگ قرمز با ثبات نوری و شویی بسیار ضعیفی منجر می‌شود. این در حالی است که استفاده از نمک‌های فلزی و سیتریک اسید در رنگ‌گزی موجب ایجاد فام رنگ قرمز با قدرت رنگی بیشتر، ثبات رنگ خوب در برابر نور و ثبات رنگ عالی در برابر شست‌وشو می‌شود. از میان نمک‌های استفاده‌شده، روی کلرید به دلیل میل ترکیبی کمتر و پایداری ضعیف‌تر کمپلکس فلز روی-رنگینه در مقایسه با سایر دندان‌های فلزی دارای تأثیر کمتری بر خواص رنگی ویسکوز رنگ‌شده دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد، روش رنگ‌گزی بر فام رنگ تولیدشده اثرگذار است، به نحوی که در روش پیش‌دندان‌دار کردن و پس‌دندان‌دار کردن، نمونه‌ها در ناحیه اول فام (منطقه قرمز-زرد) و اندکی متمایل به محور قرمز و در روش هم‌زمان به جز نمونه‌های دندان‌دارشده با مس و سیتریک اسید، بقیه نمونه‌ها در منطقه آبی-قرمز (ناحیه چهارم فام) و متمایل به محور قرمز قرار می‌گیرند. قدرت رنگی نمونه‌ها نیز با توجه به نوع دندان به کاررفته و روش رنگ‌گزی استفاده‌شده می‌تواند متفاوت باشد. به طوری که در حالت کلی، مقدار قدرت رنگی نمونه‌های رنگ‌شده به روش پس‌دندان‌دار کردن نسبت به دو روش دیگر کمتر است. در روش رنگ‌گزی هم‌زمان نمونه‌های رنگ‌شده با دندان‌های سولفات مضاعف پتاسیم آلومینیم، آهن سولفات و روی کلرید و در روش پیش‌دندان‌دار کردن نمونه‌های رنگ‌شده با دندان‌های مس سولفات و سیتریک اسید، بیشترین مقدار قدرت رنگی را ایجاد کرده‌اند.

رنگ‌شده بدون دندان منجر می‌شود. شکل ۶، نمای ترسیمی از اتصال نمک فلزی به ماده رنگینه و لیف سلولوزی را نشان می‌دهد. در این مطالعه، از روش‌های مختلف رنگ‌گزی و دندان‌های متفاوت استفاده شده است. به طور کلی، نتایج حاکی از آن است که پارچه رنگ‌گزی شده به روش هم‌زمان در مقایسه با دو روش دیگر از خواص ثبات نسبتاً کمی برخوردار است. این نتیجه می‌تواند ناشی از عدم اتصال مناسب رنگ و یون‌های فلزی به ساختار پارچه باشد. به عبارتی، در روش رنگ‌گزی هم‌زمان، یون‌های فلزی و رنگینه در رقابت با هم برای اتصال به گروه‌های هیدروکسیل سلولوز هستند. از طرفی، چون فرایند در یک مرحله رخ می‌دهد، مدت زمان رنگ‌گزی و دندان‌دار کردن نسبت به دو روش دیگر کمتر است. با توجه به نتایج به دست آمده، شاید بتوان چنین تفسیر کرد، در روش رنگ‌گزی هم‌زمان به دلیل اسیدی بودن محیط رنگ‌گزی، جذب رنگینه روی لیف سلولوزی بیشتر است، اما به دلیل عدم اتصال مناسب از ماندگاری و پایداری کمتری نسبت به فرایند شست‌وشو برخوردار است. از طرفی، ثبات نوری و شویی پارچه رنگ‌شده به روش پس‌دندان‌دار کردن از ثبات بیشتری برخوردار است. به طور کلی، کالای رنگ‌شده با ثبات نوری بیش از ۵ و ثبات شویی بیش از ۴ برای مصرف‌کننده قابل قبول است. به طور کلی، ثبات نوری ماده رنگینه با وجود دندان نمک فلزی بهبود می‌یابد که این موضوع می‌تواند ناشی از افزایش جذب رنگینه باشد. در نتیجه، باعث افزایش غلظت ماده رنگینه در سطح لیف و تضعیف انتقال انرژی پرتوهای نور به سطوح لایه‌های داخلی لیف شود. از طرفی، امکان تجمع ماده رنگینه با وجود فلز و تشکیل کمپلکس سبب کاهش مساحت سطحی رنگ در معرض پرتوهای تابشی می‌شود [۲۸]. نتایج ثبات نوری کالای رنگ‌شده (جدول ۲) نشان می‌دهد، دندان روی کلرید در هر سه روش رنگ‌گزی، دارای کمترین مقدار ثبات رنگ است. در نتیجه، این دندان برای رنگ‌گزی پارچه ویسکوز لاکرا با عصاره کاسبرگ چای ترش پیشنهاد نمی‌شود. از طرفی، استفاده از سولفات مس در هر سه روش رنگ‌گزی (به ویژه روش پیش‌دندان‌دار کردن) سبب افزایش نسبی در ثبات نوری رنگ پارچه شده است، به طوری که ثبات نوری رنگ پارچه به بیش از مقدار ۵ افزایش یافته است. این نتیجه با نتایج رنگ‌گزی کالای پشمی و پنبه‌ای با کاسبرگ چای ترش نیز سازگار است [۱۷، ۲۲]. پژوهشگران نشان داده‌اند، از نظر پایداری اتصال و خودبه‌خود بودن اتصال، یون مس دارای بیشترین مقدار و یون روی دارای کمترین مقدار در میان یون‌های فلزی به کاررفته است [۲۷].

مراجع

- [1] G. Sun, "Thermodynamics, kinetics, and multifunctional finishing of textile materials with colorants extracted from natural renewable sources", *ACS Sustain. Chem. Eng.*, vol. 5, no. 9, pp. 7451-7466, 2017.
- [2] M. Shahid and F. Mohammad, "Perspectives for natural product based agents derived from industrial plants in textile applications—a review", *J. Clean. Prod.*, vol. 57, pp. 2-18, 2013.
- [3] É. Kipershlak and A. Pakshver, "New developments in viscose research—a review", *Fibre Chem.*, vol. 9, no. 5, pp. 458-467, 1978.
- [4] *Viscose Fiber Market Size 2021 Share, Demand, Revenue, Future Development, Expected Growth Factors and Forecast to 2026*. 2021. marketwatch.com, 2022.
- [5] S. Baliarsingh, A.K. Panda, J. Jena, T. Das, and N.B. Das, "Exploring sustainable technique on natural dye extraction from native plants for textile: identification of colourants, colourimetric analysis of dyed yarns and their antimicrobial evaluation", *J. Clean. Prod.*, vol. 37, pp. 257-264, 2012.
- [6] S. Saxena and A. Raja, "Natural Dyes: Sources, Chemistry, Application and Sustainability Issues", in *Roadmap to Sustainable Textiles and Clothing*, Springer, Singapore, pp. 37-80, 2014.
- [7] C. Du and F. Francis, "Anthocyanins of roselle (*Hibiscus sabdariffa*, L.)", *J. Food Sci.*, vol. 38, no. 5, pp. 810-812, 1973.
- [8] P.K. Wong, S. Yusof, H.M. Ghazali, and Y.B.C. Man, "Physico-chemical characteristics of roselle (*Hibiscus sabdariffa* L.)", *Nutr. Food Sci.*, vol. 32, no. 2, pp. 68-73, 2002.
- [9] J.M. Bueno, P. Saez-Plaza, F. Ramos-Escudero, A.M. Jimenez, R. Fett, and A.G. Asuero, "Analysis and antioxidant capacity of anthocyanin pigments. Part II: chemical structure, color, and intake of anthocyanins", *Crit. Rev. Anal. Chem.*, vol. 42, no. 2, pp. 126-151, 2012.
- [10] V. Shruthi, C.T. Ramachandra, U. Nidoni, S. Hiregoudar, N. Naik, and A.R. Kurubar, "Roselle (*Hibiscus sabdariffa* L.) as a source of natural colour: a review", *Plant Archiv.*, vol. 16, no. 2, pp. 515-522, 2016.
- [11] I. Da-Costa-Rocha, B. Bonnlaender, H. Sievers, I. Pischel, and M. Heinrich, "Hibiscus sabdariffa L.—a phytochemical and pharmacological review", *Food Chem.*, vol. 165, pp. 424-443, 2014.
- [12] P.S. Vankar and D. Shukla, "Natural dyeing with anthocyanins from *Hibiscus rosa sinensis* flowers", *J. Appl. Polym. Sci.*, vol. 122, no. 5, pp. 3361-3368, 2011.
- [13] L. Hayat and D.A. Jacob, "Dyeing wool and cotton fibres with acidic extract of *Hibiscus rosa sinensis* flower", *Nat. Prod. Res.*, vol. 33, no. 7, pp. 980-986, 2019.
- [14] R. Mansour and A.H. Ben, "Investigating the use of chitosan: toward improving the dyeability of cotton fabrics dyed with Roselle (*Hibiscus sabdariffa* L.)", *J. Nat. Fiber.*, vol. 18, no. 7, pp. 1007-1016, 2021.
- [15] A. Önal, S. Durdykulyyeva, O. Özbek, and S. Nached, "The use of *Hibiscus sabdariffa* flower extracts in cotton fabric and wool yarn dyeing", *J. Inst. Eng. (India): Ser. E*, pp. 1-7, 2022.
- [16] A.A. Zarkani, F.J. Hashim, O.T.A. Azzawi, and M. Sabri, "Fabrics dyeing with *Hibiscus sabdariffa* and *Curcuma longa* extracts using different mordants and mordanting methods", *Tikrit J. Pure Sci.*, vol. 23, no. 1, pp. 61-69, 2018.
- [17] F. Shahmoradi Ghaheh, M.K. Moghaddam, and M. Tehrani, "Comparison of the effect of metal mordants and bio-mordants on the colorimetric and antibacterial properties of natural dyes on cotton fabric", *Color. Technol.*, vol. 137, no. 6, pp. 689-698, 2021.
- [18] K. Phan, E.V.D. Broeck, V.V. Speybroeck, K.D. Clerck, K. Raes, and S.D. Meester, "The potential of anthocyanins from blueberries as a natural dye for cotton: a combined experimental and theoretical study", *Dyes Pigments*, vol. 176, pp. 108180, 2020.
- [19] S. Funar-Timofei, A. Sallo, G. Simu, and L. Kurunczi, *Structure Affinity Relations in Dye-Fibre Interactions, Quantum Biochemistry and Specific Interactions*, 2nd ed., A. Chiriac, M. Mracec, T.I. Oprea, L. Kurunczi, Z. Simon (Eds.), Mirton, Timișoara, pp. 225-237, 2003.
- [20] İ. Gulcin and S.H. Alwasel, "Metal ions, metal chelators and metal chelating assay as antioxidant method", *Processes*, vol. 10, no. 1, pp. 132, 2022.
- [21] R. Shanker and P.S. Vankar, "Dyeing cotton, wool and silk with *Hibiscus mutabilis* (Gulzuba)", *Dyes Pigments*, vol. 74, no. 2, pp. 464-469, 2007.
- [22] F. Yılmaz and M. Bahtiyari, "Investigation of the Usability of *Hibiscus* Plant as a Natural Dye Source", in *Proceedings of 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science*, 29-30 September, Baku- Azerbaijan, 2017.
- [23] R. Ramprasath, G.G. Kavi, and T.S. Rathi, "Isolation of natural dyes from *Hibiscus Rosa sinensis* and marigold flower and dyeing properties of the dyes on cotton cloth", *J. Appl. Chem.*, vol. 10, no. 5, pp. 74-79, 2017.
- [24] B. Tawiah, C. Frimpong, B.K. Asinyo, and W. Badoe,

- “Roselle calyces (*Hibiscus subdariffa*) anthocyanins extracted by aqueous macroporous resin adsorption method for dyeing of wool fabrics”, *Int. J. Sci. Technol.*, vol. 6, no. 1, pp. 2224-3577, 2016.
- [25] L.J. Rather, Q.F. Dar, Q. Zhou, L. Haofan, and Q. Li, “Binary mix metal mordant dyeing of merino wool fibers using *Cinnamomum camphora* waste/fallen leaves extract: a brief statistical analysis of color parameters”, *J. Text. Inst.*, vol. 112, no. 5, pp. 742-751, 2021.
- [26] L.G. Maciel, M.A.V. Carmo, L. Azevedo, H. Daguer, L. Molognoni, M.M. Almeida, D. Granato, and N.D. Rosso, “*Hibiscus sabdariffa* anthocyanins-rich extract: chemical stability, *in vitro* antioxidant and antiproliferative activities”, *Food Chem. Toxicol.*, vol. 113, pp. 187-197, 2018.
- [27] L. Estevez, M. Sánchez-Lozano, and R.A. Mosquera, “Complexation of common metal cations by cyanins: binding affinity and molecular structure”, *Int. J. Quantum Chem.*, vol. 119, no. 6, pp. e25834, 2019.
- [28] A.P. Manian, R. Paul, and T. Bechtold, “Metal mordanting in dyeing with natural colourants”, *Color. Technol.*, vol. 132, no. 2, pp. 107-113, 2016.